



ФРИКЦИОННЫЙ ФЕНОПЛАСТ ОЗ-010-02

Производитель:
Прилукский Завод Пластмасс

Применение:

используются для производства армированных и неармированных изделий технического назначения методом компрессионного прессования.

Показатель	Значение	Соответствие
Текучесть, мм, не менее	110	ГОСТ 10851-94
Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза (кДж/м ²), не менее	5,9	ГОСТ 5689-79
Изгибающее напряжение при разрушении, не менее (МПа)	70	ГОСТ 5689-79
Теплостойкость по Мартенсу, С, не менее	130	ГОСТ 5689-79
Водопоглощение, мг, не более	55	ГОСТ 5689-79
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*см при 20С, н/м	1,0*10 ¹¹	ГОСТ 5689-79
Упаковка	полипропиленовые мешки по 20 кг.	
Гарантийный срок хранения	6 месяцев	