



# УДАРОПРОЧНЫЙ ФЕНОПЛАСТ У1-301-07

Производитель:  
Прилукский Завод Пластмасс

## Применение:

используется для производства армированных и неармированных изделий технического назначения, к которым предъявляют повышенные требования по механической прочности, деталей автотранспортного оборудования, изделий слаботочной и радиотехнической аппаратуры, электроизоляционных деталей.

Показатель	Значение	Соответствие
Текучность, (мм)	40-140	ГОСТ 5689-79
Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза (кДж/м <sup>2</sup> ), не менее	8,8	ГОСТ 5689-79
Изгибающее напряжение при разрушении, не менее (МПа)	79	ГОСТ 5689-79
Массовая доля влаги и летучих веществ (%), не более	9,0	ГОСТ 5689-79
Электрическая прочность, не менее (кВт/мм)	6	ГОСТ 5689-79
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*см при 20С, н/м	1,0*10 <sup>9</sup>	ГОСТ 5689-79
Упаковка	полипропиленовые мешки по 20 кг.	
Гарантийный срок хранения	6 месяцев	

Pryluky Plastic Plant

Ukraine, Chernigiv region, Pryluky, Kozacha 56 str.

www.pzp.ua | office@pzp.ua | srm@pzp.ua