

Номер :	21-р/1
Дата :	27 Января, 2022



СЕРТИФИКАТ/ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Производитель продукции	ДП «ПЛАСТМАСС» ООО «ТД ПЛАСТМАСС-ПРИЛУКИ»
Наименование продукции	Асбосмоляная композиция Ретинакс Б (ФК-24А)
Дата изготовления продукции	27 Января, 2022
Тип упаковки	Полиэтиленовый пакет
Количество	1 кг

Физико-механические характеристики материала

Поверхностная температура трения, н/б	700°C
Скорость скольжения, н/б	10 м/с
Давление, н/б	1,5 МПа
Твердость по Бринеллю, НВ 10/500/30	30-49 кгс/мм ²

Технологические характеристики материала

№ п/п	Наименование показателей	Тех. регламент 30/8 от 11.11.2010 г.	
		Норма	Фактически
1	Внешний вид отпрессованных образцов	без вздутий, трещин, раковин	соответствует
2	Текучесть по Рашигу, мм, н/м	140	144
3	Плотность, г/см ²	2,13-2,45	2,26

Заключение: Асбосмоляная композиция Ретинакс Б (ФК-24А) соответствует требованиям ГОСТ 10851-94

Директор ДП «ПЛАСТМАСС» ООО «ТД ПЛАСТМАСС-ПРИЛУКИ»

Андрей ЧУЙКОВ



ДП «ПЛАСТМАСС» ООО ТД «ПЛАСТМАСС - ПРИЛУКИ» | ЕДРПОУ: 32512498 | Адрес: г. Прилуки, ул. 1 Козачья, 56
 www.pzp.ua
 Тел: +38 (046) 373-85-14
 E-mail: office@pzp.ua

Какие-либо несанкционированные изменения, подделка, фальсификация, копирование содержания и оформление данного документа есть незаконными, а нарушители могут поддаться преследованию в установленном законном порядке